

مروری بر نقش نانوفناوری در افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی نسل سوم

مرضیه حاجیلری^۱، محدثه خیراندیش^۲، زهرا شعبانی^۳، معصومه عرب عامری^۴، رخساره ریاحی‌نیا^۵، درسا ماه نسایی^۶ و مهدی میرعرب^۷

^۱ دانش‌آموز دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهرستان گرگان،

Marziehhajilari@gmail.com

^۲ دانش‌آموز دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهرستان گرگان،

Mohadesekheirandish@gmail.com

^۳ دانش‌آموز دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهرستان گرگان،

Zhrashbni80@gmail.com

^۴ دانش‌آموز دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهرستان گرگان،

Masumaharabameri@gmail.com

^۵ دانش‌آموز دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهرستان گرگان،

Riyahiniarn@gmail.com

^۶ فارغ‌التحصیل دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهرستان گرگان، دارنده مدال نقره دهمین المپیاد نانو،

Doorsa79@gmail.com

^۷ دبیر رسمی آموزش و پرورش شهرستان گرگان، مدرس المپیاد نانو،

Pajoheshgar.m@gmail.com

چکیده

نرخ رشد جمعیت، افزایش تقاضا در بخش انرژی، محدودیت در ذخایر انرژی‌های فسیلی و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن ضرورت انجام تحقیقات در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را آشکار می‌نماید. در این تحقیق مروری پژوهش‌های انجام شده توسط دانشمندان ایرانی در زمینه بهبود کارایی سلول‌های خورشیدی نسل سوم با استفاده از نانوفناوری به روش مروری تحلیلی بررسی شد. سلول‌های خورشیدی نسل سوم در واقع سلول‌های فوتوالکتروشیمیایی هستند و از بخش‌های فوتوالکتروود، الکتروولیت و الکتروود تشکیل شده‌اند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بکارگیری نقاط کوانتومی در فوتوالکتروود منجر به گسترده‌تری طیف جذب و افزایش فتوجریان می‌شود. همچنین اصلاح لایه متخلخل دی‌اکسید تیتانیوم، تعیین ضخامت بهینه، استفاده از نانوکامپوزیت TiO_2/CNT ، افزایش سطح تماس، افزایش جذب رنگ‌دانه و استفاده از نقاط کوانتومی در سطح لایه متخلخل هر یک در کارایی سلول‌های خورشیدی نسل سوم نقش مهمی ایفا می‌کنند.

کلمات کلیدی

سلول‌های خورشیدی نسل سوم، اصلاح لایه متخلخل، نانوکامپوزیت، نقاط کوانتومی، بهبود کارایی

۱- مقدمه

نرخ رشد جمعیت و پیشرفت‌های صنعتی موجب افزایش تقاضا در بخش انرژی الکتریکی شده است (مومنی و کاشفی تربتی، ۱۳۹۴). تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف سوخت فسیلی نیز با تاثیرگذاری بر روی اکوسیستم‌ها بر امنیت غذایی، آب و در نتیجه سلامت انسان‌ها اثرگذار می‌باشد (ولایت‌زاده، ۱۳۹۷). در مقابل پاک بودن، پایان‌ناپذیری، انعطاف‌پذیری و عدم نیاز به سیستم‌های پیشرفته انتقال انرژی، از ویژگی‌های انرژی‌های نو به شمار می‌رود (ترابی و پیام، ۱۳۹۶). از این رو به دلیل محدودیت در ذخایر انرژی‌های فسیلی، مصرف روز افزون و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در آنها را توجیه‌پذیر می‌نماید (ترابی و پیام، ۱۳۹۶؛ دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴). انرژی خورشید بزرگترین منبع انرژی در جهان به شمار می‌رود (آهنگرانی فراهانی و مرندي، ۱۳۹۶) پاک، تجدیدپذیر و رایگان است (مومنی و کاشفی تربتی، ۱۳۹۴) و در بین انرژی‌های تجدیدپذیر بهترین و منطقی‌ترین گزینه می‌باشد (دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴). به طوریکه اگر تنها ۱۰ درصد از انرژی خورشیدی را بهره‌برداری کنیم، حدود ۶۰ تراوات انرژی یعنی بیش از ۲ برابر انرژی مورد نیاز کره زمین در سال ۲۰۵۰ تولید می‌شود (حسین پناهی و دیگران، ۱۳۹۵). در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ ظرفیت فوتولتائیک فعال در جهان از ۱۰ گیگاوات به ۱۳۶ گیگاوات افزایش یافت که نشان دهنده جهش قابل توجهی در استفاده از این فناوری است (شمس و دیگران، ۱۳۹۲). با توجه به اینکه ایران ۶ برابر کشورهای اروپایی یعنی حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد، به لحاظ پتانسیل تولید برق خورشیدی در زمره برترین کشورهای دنیاست. از طرف دیگر در کشور ما تولید برق به میزان ۹۰ درصد به گاز طبیعی وابسته است و نیروگاه‌های خورشیدی در تامین برق کشور سهم بسیار اندکی دارند (فرقانی، سعدپناه و آخوندی، ۱۳۹۲). این در حالی می‌باشد که بر اساس پروتکل کیوتو ارتقاء و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جهت کنترل انتشار گاز CO_2 از جمله تعهدات کشورهای عضو این پیمان بین‌المللی است (رحیمی و بختیار، ۱۳۸۵). پیش‌بینی می‌شود که در آینده هزینه‌های

سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری از نیروگاه های خورشیدی با انجام پژوهش، بهبود فن آوری و روش های تولید کاهش یابد (اکرامی و صادقی، ۱۳۸۷).

سلول های خورشیدی توسط فرآیند فوتولتاییک انرژی نور خورشید را به جریان الکتریسیته تبدیل می نمایند (آهنگرانی فراهانی و مرنندی، ۱۳۹۶). بزرگترین چالش استفاده از سلول های خورشیدی جذب بیشتر نور و افزایش فوتوجریان توسط افزایش دادن پهنای جذب نور از مرئی به مادون قرمز نزدیک (دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴) و ممانعت از بازترکیب حامل های بار است (دانشور اصل و صدرنژاد، ۱۳۹۷). اصول کار سلول های خورشیدی رنگدانه ای شبیه فتوسنتز در گیاهان می باشد (حسین پناهی و دیگران، ۱۳۹۵). سلول های خورشیدی نسل سوم در واقع سلول های فوتوالکتروشیمیایی هستند و از بخش های فوتوالکترود، الکترولیت و الکترود تشکیل شده اند (سلمانی و مشرقی، ۱۳۹۷). در بخش فوتوالکترود نیز از رنگدانه و نقاط کوانتومی استفاده می شود (آهنگرانی فراهانی و مرنندی، ۱۳۹۶). در سلول خورشیدی رنگدانه ای نور از لایه شفاف $\text{SnO}_2:\text{F}$ عبور کرده (شمس و دیگران، ۱۳۹۲) و با جذب فوتون، الکترون ها از بالاترین اوربیتال مولکولی پر به پایین ترین اوربیتال مولکولی خالی در رنگدانه ها تهییج می شوند (دانشور اصل و صدرنژاد، ۱۳۹۷). الکترون تولیدی نیز در باند رسانش TiO_2 بواسطه گرادیان غلظت به سوی قطب آند حرکت می نماید. سپس یک الکترون از یدید جذب رنگدانه شده و به تری یدید اکسید می شود. تری یدید نیز با دریافت الکترون از الکترود مخالف، مدار سلول را کامل می کند (شمس و دیگران، ۱۳۹۲). طبق نتایج پژوهش ها می توان از نقاط کوانتومی برای جذب فوتون های خورشیدی استفاده کرد. به عنوان مثال گاف انرژی بالاتر و در نتیجه موقعیت باند رسانش بیشتر نقطه کوانتومی PbS نسبت به TiO_2 سبب تزریق الکترون از نقطه کوانتومی مذکور به TiO_2 در ترکیب TiO_2/PbS می شود (دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴). دی اکسید تیتانیوم نور فرابنفش را جذب کرده و نور مرئی را از خود عبور می دهد. از طرف دیگر لایه ای از رنگدانه بر روی سطح نانوذرات دی اکسید تیتانیوم متصل شده و نور مرئی را جذب می نماید. لذا میزان تخلخل بالای لایه TiO_2 در افزایش جذب نور توسط رنگدانه نقش دارد. البته باید بین زیرلایه و لایه متخلخل TiO_2 اتصال خوبی برقرار شود تا هدایت الکتریکی افزایش و میزان بازترکیب حامل های بار کاهش یابد (مومنی و کاشفی تربتی، ۱۳۹۴). از این رو ساختار بلوری، اندازه ذرات، سطح تماس و ضخامت لایه دی اکسید تیتانیوم در بازده سلول خورشیدی نقش مهمی دارند (انجفی و مرنندی، ۱۳۹۵). از آنجایی که در سلول های خورشیدی نسل سوم رنگ های مولکولی و نه دی اکسید تیتانیوم جاذب فوتون ها می باشند (دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴)، لذا بهتر است که از ساختار کریستالی آنا تا TiO_2 که دارای گاف انرژی و لبه باند رسانش بزرگتری است استفاده نمود (سلمانی و مشرقی، ۱۳۹۷). مقاله حاضر با هدف تحلیل پژوهش های دانشمندان ایرانی در خصوص ارتقاء بازده سلول های خورشیدی رنگدانه ای با استفاده از نانوفناوری انجام شد.

۲- روش پژوهش

یکی از روش های جمع آوری اطلاعات و نگارش مقالات، روش اسنادی و بررسی منابع می باشد. منابع این تحقیق مروری، پژوهش های انجام شده در زمینه ی بهبود کارایی سلول های خورشیدی نسل سوم به کمک نانوفناوری است که از پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی تهیه و به روش مروری - تحلیلی بررسی شدند.


۳- نتایج و بحث

ساختار سلول های خورشیدی نسل سوم شامل فوتوالکترود، الکترولیت و الکترود مقابل است. تهییج رنگدانه توسط فوتون منجر به تزریق الکترون به باند رسانش TiO_2 می شود (حسین پناهی و دیگران، ۱۳۹۵). الکترون تولیدی نیز در باند رسانش TiO_2 بواسطه گرادیان غلظت به سوی قطب آند حرکت می نماید. سپس یک الکترون از یدید جذب رنگدانه شده و به تری یدید اکسید می شود. تری یدید نیز با دریافت الکترون از الکترود مخالف مدار سلول را کامل می کند (شمس و دیگران، ۱۳۹۲). اصلاح هر یک از بخش های فوتوالکترود مانند لایه متخلخل TiO_2 ، رنگدانه و استفاده از نقاط کوانتومی می تواند منجر به ارتقاء کارایی سلول های خورشیدی نسل سوم شود که در ذیل به نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه اشاره می شود.

۳-۱- افزایش جذب فوتون با استفاده از نقاط کوانتومی

لایه نانوذرات TiO_2 شفافیت بالایی دارد و تقریباً ۸۰ درصد از نور را عبور داده و لبه جذب آن حدوداً ۳۵۰ نانومتر است. اما با لایه نشانی نقاط کوانتومی CdS و PbS لبه جذب به سمت طول موج های بزرگتر جابجا می شود. با افزایش تعداد چرخه های لایه نشانی نقاط کوانتومی به روش سیلار، میزان جذب نور، جریان، ولتاژ و بازده فوتوآند افزایش پیدا می کند. البته میزان بهینه چرخه لایه نشانی برای نقاط کوانتومی CdS و PbS به ترتیب ۶ و ۲ چرخه است. چراکه در چرخه های بالاتر لایه نشانی نقاط کوانتومی میزان نفوذ الکترولیت در ساختار متخلخل TiO_2 کاهش و

باز ترکیب الکترون - حفره افزایش پیدا می کند (نمودار ۱). در نتیجه میزان جریان و ولتاژ تولیدی کاهش می یابد (آهنگرانی فراهانی و مرندی، ۱۳۹۶). همچنین مشخص شده است که در نمونه با دو نقطه کوانتومی نسبت به نمونه با یک نقطه کوانتومی، چگالی جریان بیشتری حاصل می شود (دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴).




نمودار (۱): وابستگی جریان و ولتاژ سلول خورشیدی به تعداد چرخه های لایه نشانی نقاط کوانتومی CdS (آهنگرانی فراهانی و مرندی، ۱۳۹۶)

پوشش سلول فوتوآند با نقاط کوانتومی CdS و سپس PbS نسبت به حالت معکوس آن نشان داد که ترتیب پوشش ابتدا با PdS و سپس CbS بر روی فوتوآند FTO/TiO₂ نتیجه بهتری در پی دارد. از طرف دیگر سازگاری بیشتر CdS با الکترولیت پلی سولفید و تشکیل لایه ای از نقاط کوانتومی مذکور روی نقاط کوانتومی PbS مانع از خوردگی فوتوشیمیایی PbS شده و منجر به پایداری بیشتر فوتوسل می گردد. لذا می توان این طور نتیجه گرفت که PbS در افزایش فوتوجریان و CdS در پایدار سازی رفتار سلول و کاهش باز ترکیب الکترون - حفره نقش دارند (دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴). از طرف دیگر مشخص شده است که بازده سلول خورشیدی حاوی نقاط کوانتومی CdS و PbS نسبت به سلول خورشیدی دارای نقاط کوانتومی CdS، به دلیل افزایش جذب نور و طول عمر الکترون حدود ۵۵ درصد افزایش پیدا می کند (آهنگرانی فراهانی و مرندی، ۱۳۹۶).

۲-۲- بهبود روش سنتز لایه دی اکسید تیتانیوم متخلخل


آب دارای ثابت دی الکتریک بالایی است و رسانایی سوسپانسیون با ثابت دی الکتریک حلال رابطه مستقیم دارد. در روش سنتز الکتروفوریتیک در صورت بالا بودن ثابت دی الکتریک حلال، غلظت یونی محلول افزایش یافته و این امر سبب کاهش ضخامت لایه دو گانه الکتریکی پیرامون نانوذره و کاهش حرکت الکتروفوریتیک، آگلومره شدن نانوذرات و در نتیجه کاهش رسوب گذاری نانوذره بر روی فوتوالکتروود می شود. البته در صورت استفاده از سوسپانسیون بدون آب پوشش TiO₂ تشکیل شده روی سطح فوتوالکتروود غیریکنواخت می شود. لذا مقدار بهینه آب سوسپانسیون در لایه نشانی TiO₂ به روش الکتروفوریتیک ۳ میلی لیتر بر لیتر تعیین شده است. مطابق با نمودار ۲ با افزایش ولتاژ، ذرات باردار معلق در سوسپانسیون نیروی محرکه بیشتری برای حرکت به الکتروود با بار مخالف پیدا نموده و این امر در افزایش رسوب تشکیل شده نقش دارد (سلمانی و مشرفی، ۱۳۹۷).




نمودار (۲): رابطه ولتاژ اعمالی و ضخامت پوشش فوتوالکتروود در روش رسوب گذاری الکتروفوریتیک (سلمانی و مشرفی، ۱۳۹۷)

در پژوهش مومنی و کاشفی تربتی (۱۳۹۴) اثر دو روش پوشش دهی چرخشی و دکتر بلید در ایجاد لایه TiO₂ با ضخامت مشابه در بازده سلول خورشیدی رنگدانه ای بررسی شد. نتایج این پژوهش حاکی از افزایش مساحت سطح لایه TiO₂ بواسطه افزایش تخلخل در روش لایه نشانی دکتر بلید است. همچنین جذب رنگدانه در این نمونه بیشتر از پوشش دهی چرخشی می باشد. در واقع در روش پوشش دهی چرخشی، علی رغم ضخامت مشابه با روش دکتر بلید، به دلیل تخیخ حلال در سرعت زیاد چرخش، تخلخل کاهش می یابد. از طرف دیگر میزان ترک، عمق و طول آنها در روش پوشش دهی چرخشی کمتر از روش دکتر بلید است (شکل ۱). این ترکها سبب نفوذ و تماس بیشتر الکترولیت با زیر لایه FTO و احیاء یون تری-آیدید الکترولیت و کاهش بازده تولید الکترون می شوند. همچنین عمیق و طویل بودن ترک از انتقال الکترون در لایه متخلخل دی اکسید تیتانیوم

ممانعت می نماید. به طور کلی فشردگی پوشش، میزان تخلخل و جذب رنگدانه در روش پوشش دهی چرخشی کمتر است اما به علت داشتن ترک کمتر و کاهش باز ترکیب بار، چگالی جریان مدار کوتاه در آن بیشتر از روش پوشش دهی دکتر بلید می باشد (مومنی و کاشفی تربتی، ۱۳۹۴).



شکل (۱): تصویر SEM از نمونه تولید شده با روش پوشش دهی چرخشی (سمت راست) و دکتر بلید (سمت چپ) (مومنی و کاشفی تربتی، ۱۳۹۴). پوشش TiO_2 در دمای محیط ساختاری آمورف داشته و بنابراین نیاز به آنیل کردن است (یارمند، ۱۳۹۳). ساختار کریستالی آاناتاز دارای گاف انرژی و نیزه لبه باند رسانش بزرگتری است و از این رو در سلول های خورشیدی رنگدانه ای بهتر است از این فرم کریستالی استفاده شود (سلمانی و مشرقی، ۱۳۹۷). در دمای آنیل ۳۰۰ درجه سانتی گراد فاز آمورف به آاناتاز تبدیل شده و حداکثر تبلور و ابعاد کریستالیت در فاز مذکور در دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد رخ می دهد. اما با افزایش دمای آنیل از ۷۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد به تدریج فاز آاناتاز به روتیل تبدیل می شود به طوریکه در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد فاز آاناتاز به کلی ناپدید می گردد. از طرف دیگر با افزایش دمای آنیل شاهد کاهش مساحت سطح ویژه و افزایش ابعاد تخلخل ها هستیم. لذا دمای آنیل در گاف انرژی لایه متخلخل TiO_2 (نمودار ۳)، نوع فاز و میزان تخلخل آن نقش مهمی بازی می کند (یارمند، ۱۳۹۳).




نمودار (۳): تغییرات گاف انرژی پوشش TiO_2 در دماهای مختلف آنیل (یارمند، ۱۳۹۳)

۳-۳- اصلاح عملکرد لایه دی اکسید تیتانیوم متخلخل


استفاده از نانو ساختار مزو متخلخل منظم به دلیل افزایش میزان جذب نور و سهولت جابجایی حامل های بار سبب افزایش راندمان سلول های خورشیدی رنگدانه ای می شود (یارمند، ۱۳۹۳). ساختار TiO_2 آمورف به دلیل مکان های تله برای باز ترکیب الکترون - حفره، قابلیت استفاده در سلول های خورشیدی را ندارد و لذا باید توسط تکلیس آن را بلورینه کرد. در استحاله فازی توسط آنیل فاز آمورف به آاناتاز با ساختار کریستالی تتراگونال تبدیل می شود (دانشور اصل و صدرنژاد، ۱۳۹۷). با افزایش ضخامت لایه متخلخل TiO_2 در الکترو د فو تو آند، جریان اتصال کوتاه سلول حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا می کند. این امر به دلیل افزایش سطح موثر، افزایش جذب رنگ و افزایش بازدهی ناشی از آن می باشد (آنجفی و مرندی، ۱۳۹۵). افزایش ضخامت با افزایش سطح ویژه فعال پوشش نانومتخلخل TiO_2 در افزایش جذب رنگینه سلول خورشیدی نقش دارد. در این شرایط فوتون های بیشتری جذب شده و جریان مدار کوتاه نیز افزایش پیدا می کند. البته افزایش ضخامت پوشش نانومتخلخل TiO_2 از حد بهینه سبب نفوذ محدود فوتون ها، افزایش عیوب و افزایش باز ترکیب الکترون - حفره و کاهش بازده جریان مدار کوتاه می شود. طبق نتایج پژوهش سلمانی و مشرقی (۱۳۹۷) بازده تبدیل انرژی در ضخامت ۱۳ میکرومتر نسبت به نمونه های دیگر بیشتر است و به عنوان ضخامت بهینه برای استفاده در سلول های خورشیدی رنگینه دار تعیین گردید (نمودار ۴). مدت زمان بهینه پوشش دهی فوتوالکترو د با TiO_2 به روش الکتروفور تیک که منجر به ایجاد پوششی به ضخامت ۱۳ میکرومتر می شود ۸ دقیقه تعیین شد. همچنین مشاهده گردید که با کاهش pH مقدار ذرات کمتری از

TiO₂ بر روی FTO رسوب کرده و ضخامت پوشش کاهش می یابد. لذا به منظور لایه نشانی TiO₂ بهتر است که pH بهینه مد نظر قرار گیرد (سلمانی و مشرفی، ۱۳۹۷).




نمودار (۴): ضخامت فوتوالکتروود و ولتاژ مرتبط با آن (آنحقی و مرنندی، ۱۳۹۵)

حضور نانولوله های کربنی در نانوکامپوزیت سبب ممانعت از رشد بلورک های فاز آناز TiO₂ می شود. به صورتی که بلورک های دی اکسید تیتانیوم خالص حدود ۱۱ نانومتر و بلورک های نانوکامپوزیت TiO₂/4%wt.MWCNT به حدود ۵/۵ نانومتر می رسد. به لحاظ تکنیکی کاهش ابعاد بلورک ها و افزایش حجم مرزها همانند تله موجب افزایش بازترکیب الکترون - حفره می شوند. از سوی دیگر با افزایش میزان نانولوله کربنی چند دیواره، به دلیل آگلومره شدن نانولوله های کربنی، میزان ترک در سطح پوشش افزایش پیدا می کند (شکل ۲). این امر نیز کاهش مکان های جذب رنگ دانه، کاهش پیوند رنگ دانه با TiO₂ و افت بازدهی سلول خورشیدی رنگ دانه ای را در پی دارد. لذا به منظور بهره برداری از خواص نانولوله های کربنی باید میزان حجمی آنها در ساخت سل TiO₂ بهینه سازی شود. دانشور اصل و صدرنژاد (۱۳۹۷) میزان بهینه نانولوله های کربنی در ساخت نانوکامپوزیت TiO₂/CNT را سه درصد وزنی اعلام نمودند (دانشور اصل و صدرنژاد، ۱۳۹۷).



شکل (۲): سمت راست TiO₂ خالص و سمت چپ نانوکامپوزیت TiO₂/2%wt.MWCNT (دانشور اصل و صدرنژاد، ۱۳۹۷)

مطابق با نمودار ۵، نسبت به نمونه خالص TiO₂ و شرایط عدم استفاده از نانولوله های کربنی، در نانوکامپوزیت TiO₂/3%wt.MWCNT به دلیل افزایش رسانایی پوشش، کاهش مقاومت انتقال بار در فصل مشترک الکترولیت/رنگ دانه/دی اکسید تیتانیوم و کاهش بازترکیب حامل های بار بازدهی تا میزان ۶۹ درصد افزایش می یابد. دلیل این امر استفاده از نانوساختار یک بعدی نانولوله کربنی، ارتقاء رسانایی الکتریکی در نانوکامپوزیت، کمک به جمع آوری و انتقال الکترون های تولید شده می باشد (دانشور اصل و صدرنژاد، ۱۳۹۷).



نمودار (۵): وابستگی چگالی جریان ولتاژ به درصدهای مختلف نانولوله کربنی در نانوکامپوزیت TiO₂/MWCNT (دانشور اصل و صدرنژاد، ۱۳۹۷)

۴- نتیجه گیری

بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی نسل سوم نشان می‌دهد که استفاده از نقاط کوانتومی PbS و CdS در لایه متخلخل TiO_2 سبب جابجایی لبه جذب به سمت طول موج‌های بزرگتر می‌شود (دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴). همچنین ترتیب صحیح لایه نشانی با نقاط کوانتومی PbS و سپس CdS می‌باشد (دوست حسینی و بهجت، ۱۳۹۴). لایه نشانی پوشش متخلخل TiO_2 بر روی فوتوالکتروود با استفاده از پوشش دهی چرخشی به دلیل کاهش ترک‌های سطحی، کاهش بازترکیب بار و افزایش چگالی جریان نسبت به پوشش دهی دکتر بلید برتری قابل توجهی دارد (مومنی و کاشفی تربتی، ۱۳۹۴). از طرف دیگر درجه کریستالی شدن، نوع فاز و گاف انرژی و میزان تخلخل لایه TiO_2 به دمای آنیل شدن وابسته است. جایگزینی نانوکامپوزیت $TiO_2/3\%wt.MWCNT$ با لایه خالص TiO_2 از طریق کاهش مقاومت انتقال بار، کاهش ترکیب حامل‌های بار و افزایش انتقال الکترون‌های تولیدی به میزان ۶۹ درصد بازدهی را ارتقاء می‌دهد (دانشور اصل و صدرنژاد، ۱۳۹۷).

مراجع

- اکرامی، عطیه و صادقی، مهدی. (۱۳۸۷). ارزیابی اقتصادی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به ملاحظات زیست محیطی. *علوم و تکنولوژی محیط زیست*، ۱۰(۲)، ۴۳-۵۰.
- آنجنفی، زکبه و مردی، مازیار. (۱۳۹۵). رشد سل ژل نانوبلورهای TiO_2 در محیط ان-هیپتان و لایه نشانی آنها به منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای. *مجله پژوهش فیزیک ایران*، ۱۶(۲)، ۱۷۳-۱۷۷.
- آهنگرانی فراهانی، فرزانه و مردی، مازیار. (۱۳۹۶). حساس‌سازی همزمان سلول‌های خورشیدی نقاط کوانتومی متشکل از فوتوآند نانوبلوری TiO_2 با نانوذرات PbS و CdS و بررسی تاثیر نقاط کوانتومی PbS بر عملکرد سلول خورشیدی. *مجله پژوهش فیزیک ایران*، ۱۷(۳)، ۵۰۷-۴۹۹.
- ترابی، قاسم و پیام، فرشته. ۱۳۹۶. چالش انرژی فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران. *فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان*، ۵(۲۰)، ۱۵۳-۱۷۰.
- حسین پناهی، کامبیز؛ عباسپور فرد، محمدحسین؛ فیضی، جواد و گلزاریان، محمودرضا. (۱۳۹۵). استفاده از پوست سبز گردو به عنوان رنگدانه جدید در سلول‌های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذرات TiO_2 . *مهندسی بیوسیستم ایران*، ۴۷(۴)، ۷۴۶-۷۳۹.
- دانشور اصل، شروین و صدرنژاد، سید خطیب الاسلام. (۱۳۹۷). توسعه عملکرد فتوولتائیک سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای با به کارگیری فوتوآند نانوکامپوزیتی دی-اکسید تیتانیوم: نانولوله کربنی. *نشریه مهندسی متالورژی و مواد*، ۳۰(۱)، ۱۱۰-۱۰۱.
- دوست حسینی، فاطمه و بهجت، عباس. (۱۳۹۴). بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی با حساس کردن الکترودهای TiO_2 با دو نوع نقطه کوانتومی PbS و CdS. *نانومقیاس*، ۲(۲)، ۱۱۱-۸۷.
- رحیمی، نسترن و بختیار، محسن. (۱۳۸۵). پروتکل کیوتو، رهیافت‌ها و چالش‌ها. *علوم و تکنولوژی محیط زیست*، ۲۹، ۹۳-۷۹.
- سلمانی، مهدیه و مشرقی، علی. (۱۳۹۷). بررسی پارامترهای الکتروفوریتیک نانوذرات اکسید تیتانیوم در ساخت فوتوآند سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه. *مجله مواد نوین*، ۱۹(۱): ۲۴-۱۳.
- شمس، محمدحسین؛ خاوری، فرشاد؛ محمدی، مسعود و نوری، جلال. (۱۳۹۲). مروری بر فناوری‌های تولید برق از انرژی خورشیدی و مقایسه آماری بزرگ‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی جهان. *دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی*، ۲۱، ۲۲-۱.
- فرقانی، علی؛ سعدپناه، بیژن و آخوندی، علی‌رضا. (۱۳۹۲). درآمدی بر تدوین نقشه راه نیروگاه خورشیدی در ایران. *دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی*، ۲۱، ۱۰۶-۸۷.
- مومنی، فرشته و کاشفی تربتی، مهرداد. (۱۳۹۴). بررسی اثر روش لایه نشانی دی‌اکسید تیتانیوم (TiO_2) بر عملکرد سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه (DSSC). *فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد*، ۹(۲)، ۴۶-۳۹.
- ولایت‌زاده، محمد. (۱۳۹۷). برآورد انتشار کربن حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی در بازه زمانی ۹۴-۱۳۰۶ در ایران. *فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط*، ۴(۳)، ۲۳۷-۲۴۶.
- یارمند، بنیامین. (۱۳۹۳). ساخت و مشخصه‌یابی سلول خورشیدی رنگینه‌ای توسط پوشش‌های مزومتخلخل منظم دی‌اکسید تیتانیوم. *مجله مواد و فناوری‌های پیشرفته*، ۳(۱)، ۲۷-۲۱.